

Dati tecnici	Technical details	Technisches Datenblatt	Standard
Altezza tessuto	Fabric height	Breite	1830-2500 mm
Composizione	Fabric description	Materialbeschreibung	25% Fibra di vetro – 75% PVC 25% Fiber-glass – 75% PVC 25% Glasfiber – 75% PVC
Peso tessuto	Fabric weight	Gewebegewicht	102,5±2.5 (g/m ²)
Peso rivestimento	Coating weight	Beschichtungsgewicht	307,5±2.5 (g/m ²)
Peso totale	Total weight	Gesamtgewicht	410±5 (g/m ²)
Spessore	Thickness	Stoffdicke	0.30±0.03 mm
Comportamento alla fiamma	Flame resistance	Flammhemmung	Ignifugo Flame retardant Schwer entflammbar
Stabilità dimensionale (6h, 80°C)	Dimensional stability	Maßbeständigkeit	Trama (Weft, Schuß) <1 (%) Ordito (Warp- Kette) <1 (%)
Manutenzione	Maintenance	Pflege- und Reinigungshinweise	Pulire con panno umido Cleaning with a damp cloth Bedingt feucht abwischbar

Valori energetici	Energetic value	Energetische Werte	Standard
Stabilità alla luce	Light fastness	Lichtechtheit	≥ 6 (DIN EN ISO 105 B02)

G-tot*
(EN 14501)

Color	059	005	001	002	003	016	011	051	052
G-tot* ± 0,01	0,55	0,46	0,27	0,24	0,31	0,49	0,52	0,47	0,50

* valore "g tot" calcolato considerando: doppio vetro tipo C (EN 14501) con copertura termoprotettiva e spazio riempito con Argon (U: 1.2 W/m2K e g: 0.59) e tende chiuse
** MA: metodo di analisi interno Tenditalia
*** misura al rifrattometro con inclinazione raggi di 60°: valori < 30 (valore di brillantezza, numero privo di unità di misura) corrispondono ad una valutazione di superficie "opaca"; valori compresi tra 30 e 70, indicano una superficie "normalmente brillante"; valori > 70 indicano una superficie "molto brillante"

**"g tot" value calculated considering double glazing, with a low emissivity coating, space filled with argon (U: 1.2 W/m2K; g 0.59) curtains closed
**MA: Tenditalia's internal method analysis
***measures on a refractometer with rays inclined at 60°: values<30 (brightness value, a number without unit of measurement) correspond to an "opaque" surface rating; values between 30 and 70 indicate a "very bright" surface

*Wert "g tot" berechnet Doppelverglasung mit thermoreflektierender Beschichtung "Zwischenraum mit Argon gefüllt" (U: 1,2 W/m2 K und g=0,59) bei geschlossenem Lamellenvorhang
**MA: Tenditalia interne Prüfmethode
***Reflektometerwert bei 60°:-Werte<30 (Glanzzahl als dimensionslose Zahl) entsprechen der subjektiven Einschätzung "matt/stumpf"; Werte zwischen 30 und 70 entsprechen der subjektiven Einschätzung "normal glänzend", Werte>70 entsprechen der subjektiven Einschätzung einer "hoch glänzende" Oberfläche

Comportamento alla luce

Behaviour to the light

Lichtreflektion

(EN 410) (380-780nm campo luce visibile)

Color	± 2%	059	005	001	002	003	016	011	051	052
Riflessione luce / light reflection / Reflektion		7	31	76	75	53	9	8	11	9
Trasmissione / light transmission / Transmission		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Assorbimento / light absorption / Absorption		93	69	24	25	47	91	92	89	91

Comportamento al calore

Behaviour to the heat

Wärmereflektion

(EN 410) (380-2500nm) (%)

Color	± 2%	059	005	001	002	003	016	011	051	052
Riflessione calore / heat reflection / Reflektion		5	22	56	60	45	15	11	16	8
Trasmissione / heat transmission / Transmission		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Assorbimento / heat absorption / Absorption		95	78	44	40	55	85	89	84	92

Trasmissione UV

UV transmission

UV Transmission

(EN 410)

Color	± 2%	059	005	001	002	003	016	011	051	052
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fc (Coefficiente di ombra)

Shading factor

Verschattungskoeffizient

(EN 14501)

Color	± 0,01	059	005	001	002	003	016	011	051	052
		0,95	0,79	0,46	0,42	0,54	0,85	0,90	0,81	0,87