

Dati tecnici	Technical details	Technisches Datenblatt	Standard
Altezza tessuto	Fabric height	Breite	2000 mm
Composizione	Fabric description	Materialbeschreibung	100% Fibra di vetro 100% Fiber-glass 100% Glasfiber
Resinatura	Coating	Beschichtung	100% Copolimeri acrilici e derivati Acrylic copolymer and derivatives Polymeracrylate + Derivate
Peso tessuto	Fabric weight	Gewebegewicht	140±7 (g/m²)
Peso rivestimento	Coating weight	Beschichtungsgewicht	45±5 (g/m²)
Peso totale	Total weight	Gesamtgewicht	185±12 (g/m²)
Spessore	Thickness	Stoffdicke	0.35±0.05 mm
Comportamento alla fiamma	Flame resistance	Flammhemmung	DM 26/06/84: Classe 1 DIN 4102: B1 NFP2-503: M1
Comportamento da appeso (verticali)	Hanging behaviour (vertical) (MA2)** (MA6)**	Hängeverhalten (Vertical Lamellen)	(°) < 10 (mm) < 5
Comportamento da appeso (rullo)	Hanging behaviour (roller) (MA34)**	Hängeverhalten (Rollos)	(%) < 2.0
Stabilità dimensionale (6h, 80°C)	Dimensional stability	Maßbeständigkeit	Trama (Weft, Schuß) <1 (%) Ordito (Warp- Kette) <1 (%)
Manutenzione	Maintenance	Pflege- und Reinigungshinweise	Pulire con panno umido Cleaning with a damp cloth Bedingt feucht abwischbar
Valori energetici	Energetic value	Energetische Werte	Standard
Stabilità alla luce	Light fastness	Lichtechtheit	≥ 5 (DIN EN ISO 105 B02)
Grado di brillantezza	Degree of brightness	Glanzgrad (DIN67530)***	-

G-tot* (EN 14501)				
Color	000	001	002	003
G-tot* ± 0.01	0.46	0.46	0.48	0.48
	052		113	
	0.53 - 0.59		0.53 - 0.59	

* valore "g tot" calcolato considerando: doppio vetro tipo C (EN 14501) con copertura termoprotettiva e spazio riempito con Argon (U: 1.2 W/m2K e g: 0.59) e tende chiuse

** MA: metodo di analisi interno Tenditalia

*** misura al rifrattometro con inclinazione raggi di 60°: valori < 30 (valore di brillantezza, numero privo di unità di misura) corrispondono ad una valutazione di superficie "opaca"; valori compresi tra 30 e 70, indicano una superficie "normalmente brillante"; valori > 70 indicano una superficie "molto brillante"

* g value calculated considering double glazing, with a low emissivity coating, space filled with argon (U: 1.2 W/m2K; g 0.59) curtains closed

**MA: Tenditalia's internal method analysis

***measures on a refractometer with rays inclined at 60°: values <30 (brightness value, a number without unit of measurement) correspond to an "opaque" surface rating; values between 30 and 70 indicate a "very bright" surface

*Wert "g tot" berechnet:Doppelverglasung mit thermoreflektierender Beschichtung "Zwischenraum mit Argon gefüllt" (U: 1,2 W/m2 K und g=0,59) bei geschlossenem Lamellenvorhang

**MA: Tenditalia interne Prüfmethode

***Reflektometerwert bei 60°:-Werte<30 (Glanzzahl als dimensionslose Zahl) entsprechen der subjektiven Einschätzung "matt/stumpf"; Werte zwischen 30 und 70 entsprechen der subjektiven Einschätzung "normal glänzend", Werte>70 entsprechen der subjektiven Einschätzung einer "hoch glänzende" Oberfläche

Comportamento alla luce

Behaviour to the light

Lichtreflektion

(EN 410) (380-780nm campo luce visibile)

Color	± 2%	000	001	002	003
Riflessione luce / light reflection / Reflektion		52	52	38 - 50	
Trasmissione / light transmission / Transmission		42	42	26 - 41	
Assorbimento / light absorption / Absorption		4	4	9 - 35	

	052	113
Riflessione luce / light reflection / Reflektion	13 - 28	13 - 28
Trasmissione / light transmission / Transmission	6 - 20	6 - 20
Assorbimento / light absorption / Absorption	52 - 80	52 - 80

Comportamento al calore

Behaviour to the heat

Wärmereflektion

(EN 410) (380-2500nm) (%)

Color	± 2%	000	001	002	003
Riflessione calore / heat reflection / Reflektion		-	-	-	-
Trasmissione / heat transmission / Transmission		-	-	-	-
Assorbimento / heat absorption / Absorption		-	-	-	-

	052	113
Riflessione calore / heat reflection / Reflektion	-	-
Trasmissione / heat transmission / Transmission	-	-
Assorbimento / heat absorption / Absorption	-	-

Trasmissione UV

UV transmission

UV Transmission

(EN 410)

Color	± 2%	000	001	002	003
		-	-	-	-

	052	113
	-	-

Riflessione della luce interna

Internal light reflection

Lichtreflektion der Innenseite

(EN 410)

Color	± 2%	000	001	002	003
		-	-	-	-

	052	113
--	-----	-----