

Dati tecnici	Technical details	Technisches Datenblatt	Standard
Altezza tessuto	Fabric height	Breite	2000 mm
Composizione	Fabric description	Materialbeschreibung	100% Poliestere 100% Polyester 100% Polyester
Resinatura	Coating	Beschichtung	100% Copolimeri acrilici e derivati Acrylic copolymer and derivatives Polymeracrylate + Derivate
Peso tessuto	Fabric weight	Gewebegewicht	105±5 (g/m²)
Peso rivestimento	Coating weight	Beschichtungsgewicht	95±5 (g/m²)
Peso totale	Total weight	Gesamtgewicht	200±10 (g/m²)
Spessore	Thickness	Stoffdicke	0.30±0.05 mm
Comportamento alla fiamma	Flame resistance	Flammhemmung	Non ignifugo Flammable Entflammbar
Comportamento da appeso (verticali)	Hanging behaviour (vertical) (MA2)** (MA6)**	Hängeverhalten (Vertical Lamellen)	(°) < 10 (mm) < 5
Comportamento da appeso (rullo)	Hanging behaviour (roller) (MA34)**	Hängeverhalten (Rollos)	(%) < 2.0
Stabilità dimensionale (6h, 80°C)	Dimensional stability	Maßbeständigkeit	Trama (Weft, Schuß) <1 (%) Ordito (Warp- Kette) <1 (%)
Manutenzione	Maintenance	Pflege- und Reinigungshinweise	Pulire con panno umido Cleaning with a damp cloth Bedingt feucht abwischbar

Valori energetici	Energetic value	Energetische Werte	Standard
G-tot* (EN 14501)			
Color		000 001 051 005 111 116 061 006 064 015 153 151	
G-tot*	± 0.01	0.44 0.45 - 0.52	
		152 016 025 021 024 002 133 013 112 052 063	
		0.45 - 0.52 0.51-0.59	
		122 071 007 023 003 161 011 115 113 114 072 055 065	
		0.51 - 0.59	

* valore "g tot" calcolato considerando: doppio vetro tipo C (EN 14501) con copertura termoprotettiva e spazio riempito con Argon (U: 1.2 W/m2K e g: 0.59) e tende chiuse

** MA: metodo di analisi interno Tenditalia

*** misura al rifrattometro con inclinazione raggi di 60°: valori < 30 (valore di brillantezza, numero privo di unità di misura) corrispondono ad una valutazione di superficie "opaca"; valori compresi tra 30 e 70, indicano una superficie "normalmente brillante"; valori > 70 indicano una superficie "molto brillante"

* g value calculated considering: double glazing, with a low emissivity coating, space filled with argon (U: 1.2 W/m2K; g 0.59) curtains closed

**MA: Tenditalia interne Prüfmethode

***measures on a refractometer with rays inclined at 60°: values <30 (brightness value, a number without unit of measurement) correspond to an "opaque" surface rating; values between 30 and 70 indicate a "very bright" surface

*Wert "g tot" berechnet Doppelverglasung mit thermoreflektierender Beschichtung "Zwischenraum mit Argon gefüllt" (U: 1,2 W/m2 K und g=0,59) bei geschlossenem Lamellenvorhang

**MA: Tenditalia interne Prüfmethode

***Reflektometerwert bei 60°:-Werte<30 (Glanzzahl als dimensionslose Zahl) entsprechen der subjektiven Einschätzung "matt/stumpf"; Werte zwischen 30 und 70 entsprechen der subjektiven Einschätzung "normal glänzend", Werte>70 entsprechen der subjektiven Einschätzung einer "hoch glänzende" Oberfläche

Stabilità alla luce

(DIN EN ISO 105 B02)

Light fastness

Lichtechtheit

Color	≥	000	001	052	051	005	111	011	112	115	113	114	071
		4-5	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7
		007	072	023	003	025	021	024	002	013	133	116	
		6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	
		061	006	063	064	015	153	151	161	152	016	122	055 065
		6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7

Comportamento alla luce

(EN 410) (380-780nm campo luce visibile)

Behaviour to the light

Lichtreflektion

Color	± 2%	000	001	051	005	111	116	061	006	064	015	153	151
Riflessione luce / light reflection / Reflektion		54 – 63.5						26 - 54					
Trasmissione / light transmission / Transmission		33 - 42						13 - 32					
Assorbimento / light absorption / Absorption		2 – 3.5						14 - 33					

		152	016	025	021	024	002			013	112	052	063
Riflessione luce / light reflection / Reflektion						26 - 54					7 - 21		
Trasmissione / light transmission / Transmission						13 - 32					1 - 6.4		
Assorbimento / light absorption / Absorption						14 - 13					72 - 92		

		122	071	007	023	003	161	011	115	113	114	133	072	055	065
Riflessione luce / light reflection / Reflektion							7 - 21								
Trasmissione / light transmission / Transmission							1 - 6.4								
Assorbimento / light absorption / Absorption							72 - 92								