

Dati tecnici	Technical details	Technisches Datenblatt	Standard
Altezza tessuto	Fabric height	Breite	2370 mm
Composizione	Fabric description	Materialbeschreibung	100% Poliestere 100% Polyester 100% Polyester
Resinatura	Coating	Beschichtung	100% Copolimeri acrilici e derivati Acrylic copolymer and derivatives Polymeracrylate + Derivate
Peso tessuto	Fabric weight	Gewebegewicht	60±5 (g/m²)
Peso rivestimento	Coating weight	Beschichtungsgewicht	40±5 (g/m²)
Peso totale	Total weight	Gesamtgewicht	100±10 (g/m²)
Spessore	Thickness	Stoffdicke	0.20±0.05 mm
Comportamento alla fiamma	Flame resistance	Flammhemmung	DM 26/06/84: Classe 1 DIN 4102: B1
Idrorepellenza (Trattamento teflon DuPont)	Water repellant (DuPont Teflon Treated)	Wasserabweisend (DuPont Teflon Ausrüstung)	Si Yes Ja
Stabilità dimensionale (6h, 80°C)	Dimensional stability	Maßbeständigkeit	Trama (Weft, Schuß) <1 (%) Ordito (Warp- Kette) <1 (%)
Manutenzione	Maintenance	Pflege- und Reinigungshinweise	Pulire con panno umido Cleaning with a damp cloth Bedingt feucht abwischbar
Valori energetici Stabilità alla luce Grado di brillantezza	Energetic value Light fastness Degree of brightness	Energetische Werte Lichtechtheit Glanzgrad (DIN67530)***	Standard ≥ 6 (DIN EN ISO 105 B02) -

G-tot*

(EN 14501

Color	000	010	330
G-tot* ± 0.01	0.50	0.51	0.55

* valore "g tot" calcolato secondo norma EN 13363-1 (ottobre 2003) considerando: doppio vetro con copertura termoprotettiva (U: 1.6 W/m2K e g: 0.70) e tende chiuse

** MA: metodo di analisi interno Tenditalia

*** misura al rifrattometro con inclinazione raggi di 60°: valori < 30 (valore di brillantezza, numero privo di unità di misura) corrispondono ad una valutazione di superficie "opaca"; valori compresi tra 30 e 70, indicano una superficie "normalmente brillante"; valori > 70 indicano una superficie "molto brillante"

**"g tot" value calculated according to regulation EN 13363-1 (October 2003 considering: Double-glazed glass pane with thermoprotective cover (U: 1.6 W/m2K and g: 0.70) and closed curtains

**MA: Tenditalia interne Prüfmethode

***measures on a refractometer with rays inclined at 60°: values<30 (brightness value, a number without unit of measurement) correspond to an "opaque" surface rating; values between 30 and 70 indicate a "very bright" surface

*Wert "g tot" berechnet nach EN 13363-1 (OKtober 2003) unter folgender Annahme: Doppelverglasung mit thermoreflektierender Beschichtung (U: 1,6 W/m2 K und g=0,70) bei geschlossenem Lamellenvorhang

**MA: Tenditalia interne Prüfmethode

***Reflektometerwert bei 60°:-Werte<30 (Glanzzahl als dimensionslose Zahl) entsprechen der subjektiven Einschätzung "matt/stumpf"; Werte zwischen 30 und 70 entsprechen der subjektiven Einschätzung "normal glänzend", Werte>70 entsprechen der subjektiven Einschätzung einer "hoch glänzende" Oberfläche

Fattore di apertura	Openess factor	Openess factor <i>ASHRAE Standard 74-1988</i>	(%) 5
---------------------	----------------	---	-------

Comportamento alla luce

Behaviour to the light

Lichtreflektion

(EN 410) (380-780nm campo luce visibile)

Color	± 2%	000	010	330
Riflessione luce / light reflection / Reflektion		40	36	10
Trasmissione / light transmission / Transmission		55	50	20
Assorbimento / light absorption / Absorption		5	14	70

Comportamento al calore

Behaviour to the heat

Wärmereflektion

(EN 410) (380-2500nm) (%)

Color	± 2%	000	010	330
Riflessione calore / heat reflection / Reflektion		-	-	-
Trasmissione / heat transmission / Transmission		-	-	-
Assorbimento / heat absorption / Absorption		-	-	-

Trasmissione UV

UV transmission

UV Transmission

(EN 410)

Color	± 2%	000	010	330
		-	-	-

Riflessione della luce interna

Internal light reflection

Lichtreflektion der Innenseite

(EN 410)

Color	± 2%	000	010	330
		-	-	-