

Dati tecnici	Technical details	Technisches Datenblatt	Standard
Altezza tessuto	Fabric height	Breite	2370 mm
Composizione	Fabric description	Materialbeschreibung	100% Poliestere 100% Polyester 100% Polyester
Resinatura	Coating	Beschichtung	100% Copolimeri acrilici e derivati Acrylic copolymer and derivatives Polymeracrylate + Derivate
Peso tessuto	Fabric weight	Gewebegewicht	60±5 (g/m²)
Peso rivestimento	Coating weight	Beschichtungsgewicht	40±5 (g/m²)
Peso totale	Total weight	Gesamtgewicht	100±10 (g/m²)
Spessore	Thickness	Stoffdicke	0.20±0.05 mm
Comportamento alla fiamma	Flame resistance	Flammhemmung	DM 26/06/84: Classe 1 DIN 4102: B1 NFP2-503: M1
Idrorepellenza (Trattamento Teflon DuPont)	Water Repellant (DuPont Teflon treated)	Wasserabweisend (DuPont Teflon Ausrüstung)	Si Yes Ja
Stabilità dimensionale (6h, 80°C)	Dimensional stability	Maßbeständigkeit	Trama (Weft, Schuß) <1 (%) Ordito (Warp- Kette) <1 (%)
Manutenzione	Maintenance	Pflege- und Reinigungshinweise	Pulire con panno umido Cleaning with a damp cloth Bedingt feucht abwischbar
Valori energetici	Energetic value	Energetische Werte	Standard
Stabilità alla luce	Light fastness	Lichtechtheit	≥ 6 (DIN EN ISO 105 B02)
Grado di brillantezza	Degree of brightness	Glanzgrad (DIN67530)***	1-2
G-tot* (EN 14501)			
Color ± 0.01		900	
		0.46	

* valore "g tot" calcolato secondo norma EN 13363-1 (ottobre 2003) considerando: doppio vetro con copertura termoprotettiva(U: 1.6 W/m2K e g: 0.70) e tende chiuse

** MA: metodo di analisi interno Tenditalia

*** misura al rifrattometro con inclinazione raggi di 60°: valori < 30 (valore di brillantezza, numero privo di unità di misura) corrispondono ad una valutazione di superficie "opaca"; valori compresi tra 30 e 70, indicano una superficie "normalmente brillante"; valori > 70 indicano una superficie "molto brillante"

***"g tot" value calculated according to regulation EN 13363-1 (October 2003 considering: Double-glazed glass pane with thermoprotective cover (U: 1.6 W/m2K and g: 0.70) and closed curtains

**MA: TENDITALIA'S internal method analysis

***measures on a refractometer with rays inclined at 60°: values<30 (brightness value, a number without unit of measurement) correspond to an "opaque" surface rating; values between 30 and 70 indicate a "very bright" surface

*Wert "g tot" berechnet nach EN 13363-1 (Oktober 2003) unter folgender Annahme: Doppelverglasung mit thermoreflektierender Beschichtung (U: 1,6 W/m2 K und g=0,70) bei geschlossenem Lamellenvorhang

**MA: Tenditalia interne Prüfmethode

***Reflektometerwert bei 60°:-Werte<30 (Glanzzahl als dimensionslose Zahl) entsprechen der subjektiven Einschätzung "matt/stumpf"; Werte zwischen 30 und 70 entsprechen der subjektiven Einschätzung "normal glänzend", Werte>70 entsprechen der subjektiven Einschätzung einer "hoch glänzende" Oberfläche

Fattore di apertura	Openess factor	Openess factor <i>ASHRAE Standard 74-1988</i>	(%) 5
---------------------	----------------	---	-------

Comportamento alla luce <i>(EN 410) (380-780nm campo luce visibile)</i>	Behaviour to the light	Lichtreflektion
---	-------------------------------	------------------------

Color	± 2%	900
Riflessione luce / light reflection / Reflektion		41
Trasmissione / l ight transmission / Transmission		3
Assorbimento / light absorption / Absorption		55

Comportamento al calore <i>(EN 410) (380-2500nm) (%)</i>	Behaviour to the heat	Wärmereflektion
--	------------------------------	------------------------

Color	± 2%	900
Riflessione calore / heat reflection / Reflektion		43
Trasmissione / heat transmission / Transmission		3
Assorbimento / heat absorption / Absorption		53

Trasmissione UV <i>(EN 410)</i>	UV transmission	UV Transmission
---	------------------------	------------------------

Color	± 2%	900
		38

Riflessione della luce interna <i>(EN 410)</i>	Internal light reflection	Lichtreflektion der Innenseite
--	----------------------------------	---------------------------------------

Color	± 2%	900
		40

Fc (Coefficiente di ombra) <i>(EN 14501)</i>	Shading factor	Verschattungskoeffizient
--	-----------------------	---------------------------------

Color	± 0.01	900
		0.66