

Dati tecnici	Technical details	Technisches Datenblatt	Standard
Altezza tessuto	Fabric height	Breite	2370 mm
Composizione	Fabric description	Materialbeschreibung	100% Poliestere 100% Polyester 100% Polyester
Resinatura	Coating	Beschichtung	100% Resina Poliestere Resins Polyester Baschichtung Polyester
Peso tessuto	Fabric weight	Gewebegewicht	75±5 (g/m²)
Peso rivestimento	Coating weight	Beschichtungsgewicht	10±5 (g/m²)
Peso totale	Total weight	Gesamtgewicht	85±10 (g/m²)
Spessore	Thickness	Stoffdicke	0.20±0.05 mm
Comportamento alla fiamma	Flame resistance	Flammhemmung	Non ignifugo Flammable Entflammbar
Idrorepellenza (Trattamento Teflon DuPont)	Water Repellant (DuPont Teflon treated)	Wasserabweisend (DuPont Teflon Ausrüstung)	SI
Stabilità dimensionale (6h, 80°C)	Dimensional stability	Maßbeständigkeit	Trama (Weft, Schuß) <1 (%) Ordito (Warp- Kette) <1 (%)
Manutenzione	Maintenance	Pflege- und Reinigungshinweise	Pulire con panno umido Cleaning with a damp cloth Bedingt feucht abwischbar
Valori energetici	Energetic value	Energetische Werte	Standard
Stabilità alla luce	Light fastness	Lichtechtheit	≥ 6 (DIN EN ISO 105 B02)
Grado di brillantezza	Degree of brightness	Glanzgrad (DIN67530)***	-
G-tot* (EN 14501)			
Color ± 0.01		900 910	
		0,47 0,48	

* valore "g tot" calcolato secondo norma EN 13363-1 (ottobre 2003) considerando: doppio vetro con copertura termoprotettiva(U: 1.6 W/m2K e g: 0.70) e tende chiuse
** MA: metodo di analisi interno Tenditalia
*** misura al rifrattometro con inclinazione raggi di 60°: valori < 30 (valore di brillantezza, numero privo di unità di misura) corrispondono ad una valutazione di superficie "opaca"; valori compresi tra 30 e 70, indicano una superficie "normalmente brillante"; valori > 70 indicano una superficie "molto brillante"

**"g tot" value calculated according to regulation EN 13363-1 (October 2003) considering: Double-glazed glass pane with thermoprotective cover (U: 1.6 W/m2K and g: 0.70) and closed curtains
**MA: TENDITALIA'S internal method analysis
***measures on a refractometer with rays inclined at 60°: values <30 (brightness value, a number without unit of measurement) correspond to an "opaque" surface rating; values between 30 and 70 indicate a "very bright" surface

*Wert "g tot" berechnet nach EN 13363-1 (Oktober 2003) unter folgender Annahme: Doppelverglasung mit thermoreflektierender Beschichtung (U: 1,6 W/m2 K und g=0,70) bei geschlossenem Lamellenvorhang
**MA: Tenditalia interne Prüfmethode
***Reflektometerwert bei 60°:-Werte<30 (Glanzzahl als dimensionslose Zahl) entsprechen der subjektiven Einschätzung "matt/stumpf"; Werte zwischen 30 und 70 entsprechen der subjektiven Einschätzung "normal glänzend", Werte>70 entsprechen der subjektiven Einschätzung einer "hoch glänzende" Oberfläche

Comportamento alla luce

Behaviour to the light

Lichtreflektion

(EN 410:) (380-780nm campo luce visibile)

Color	± 2%	900	910
Riflessione luce / light reflection / Reflektion		40	35
Trasmissione / light transmission / Transmission		3	11
Assorbimento / light absorption / Absorption		57	54

Comportamento al calore

Behaviour to the heat

Wärmereflektion

(EN 410) (380-2500nm) (%)

Color	± 2%	900	910
Riflessione calore / heat reflection / Reflektion		39	32
Trasmissione / heat transmission / Transmission		3	10
Assorbimento / heat absorption / Absorption		58	58

Riflessione della luce interna

Internal light reflection

Lichtreflektion der Innenseite

(EN 410)

Color	± 2%	900	910
		-	-