

Dati tecnici	Technical details	Technisches Datenblatt	Standard
Altezza tessuto	Fabric height	Breite	2000 mm
Composizione	Fabric description	Materialbeschreibung	100% Poliestere 100% Polyester 100% Polyester
Resinatura	Coating	Beschichtung	100% Copolimeri acrilici e derivati Acrylic copolymer and derivatives Polymeracrylate + Derivate
Peso tessuto	Fabric weight	Gewebegewicht	110±5 (g/m²)
Peso rivestimento	Coating weight	Beschichtungsgewicht	125±5 (g/m²)
Peso totale	Total weight	Gesamtgewicht	235±10 (g/m²)
Spessore	Thickness	Stoffdicke	0.40±0.05 mm
Comportamento alla fiamma	Flame resistance	Flammhemmung	DM 26/06/84: Classe1 DIN 4102: B1
Comportamento da appeso (verticali)	Hanging behaviour (vertical) (MA2)** (MA6)**	Hängeverhalten (Vertical Lamellen)	(°) < 10 (mm) < 10
Comportamento da appeso (rullo)	Hanging behaviour (roller) (MA34)**	Hängeverhalten (Rollos)	(%) < 2.0
Stabilità dimensionale (6h, 80°C)	Dimensional stability	Maßbeständigkeit	Trama (Weft, Schuß) <1 (%) Ordito (Warp- Kette) <1 (%)
Manutenzione	Maintenance	Pflege- und Reinigungshinweise	Pulire con panno umido Cleaning with a damp cloth Bedingt feucht abwischbar

Valori energetici	Energetic value	Energetische Werte	Standard
G-tot* (EN 14501)			
Color		021 012 023 025 022 001 000 052 053 031 112 011 006	
G-tot* ± 0.01		0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.46 0.46 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51	

* valore "g tot" calcolato secondo norma EN 13363 - 1 (13/03/2008) considerando: doppio vetro tipo C (EN 14501) con copertura termoprotettiva e spazio riempito con Argon (U: 1.2 W/m2K e g: 0.59) e tende chiuse

** MA: metodo di analisi interno Tenditalia

*** misura al rifrattometro con inclinazione raggi di 60°: valori < 30 (valore di brillantezza, numero privo di unità di misura) corrispondono ad una valutazione di superficie "opaca"; valori compresi tra 30 e 70, indicano una superficie "normalmente brillante"; valori > 70 indicano una superficie "molto brillante"

* g value calculated according to regulation EN 13363-1 (13/03/2008). Double glazing, with a low emissivity coating, space filled with argon (U: 1.2 W/m2K; g 0.59) curtains closed

**MA: TENDITALIA'S internal method analysis

***measures on a refractometer with rays inclined at 60°: values<30 (brightness value, a number without unit of measurement) correspond to an "opaque" surface rating; values between 30 and 70 indicate a "very bright" surface

*Wert "g tot" berechnet nach EN 13363-1 (13/03/2008) unter folgender Annahme: Doppelverglasung mit thermoreflektierender Beschichtung "Zwischenraum mit Argon gefüllt" (U: 1,2 W/m2 K und g=0,59) bei geschlossenem Lamellenvorhang

**MA: Tenditalia interne Prüfmethode

***Reflektometerwert bei 60°:-Werte<30 (Glanzzahl als dimensionslose Zahl) entsprechen der subjektiven Einschätzung "matt/stumpf"; Werte zwischen 30 und 70 entsprechen der subjektiven Einschätzung "normal glänzend", Werte>70 entsprechen der subjektiven Einschätzung einer "hoch glänzende" Oberfläche

Stabilità alla luce <i>(DIN EN ISO 105 B02)</i>		Light fastness	Lichtechtheit										
Color	≥	021	012	023	022	001	000	052	053	112	011	006	
		7	7	7	7	7	4	7	7	7	7	7	

Comportamento alla luce		Behaviour to the light		Lichtreflektion											
(EN 410) (380-780nm campo luce visibile)															
Color	± 2%	000	001	021	012	023	025	022	052	031	053	112	011	006	
Riflessione luce / light reflection / Reflektion		52	52					31 - 42							
Trasmissione / light transmission / Transmission		42	42					25 - 31							
Assorbimento / light absorption / Absorption		5	5					27 - 43							

Comportamento al calore (EN 410) (380-2500nm) (%)		Behaviour to the heat		Wärmereflektion											
Color	± 2%	000	001	021	012	023	025	022	052	031	053	112	011	006	
Riflessione calore / heat reflection / Reflektion		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trasmissione / heat transmission / Transmission		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assorbimento / heat absorption / Absorption		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Trasmissione UV (EN 410)		UV transmission		UV Transmission												
				000	001	021	012	023	025	022	052	031	053	112	011	006
Color	± 2%															
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Riflessione della luce interna		Internal light reflection		Lichtreflektion der Innenseite											
(EN 410)															
Color	± 2%	000	001	021	012	023	025	022	052	031	053	112	011	006	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Per la classificazione completa secondo la norma EN 14501, vai al sito: www.tenditalia14501.com

Please click here for a complete classification according to Norm EN14501: www.tenditalia14501.com

Für die Klassifikation nach EN 14501 klicken Sie bitte hier : www.tenditalia14501.com