

Dati tecnici	Technical details	Technisches Datenblatt	Standard
Altezza tessuto	Fabric height	Breite	2000 mm
Composizione	Fabric description	Materialbeschreibung	100% Poliestere 100% Polyester 100% Polyester
Resinatura	Coating	Beschichtung	100% Copolimeri acrilici e derivati Acrylic copolymer and derivatives Polymeracrylate + Derivate
Peso tessuto	Fabric weight	Gewebegewicht	110±5 (g/m²)
Peso rivestimento	Coating weight	Beschichtungsgewicht	80 ±5 (g/m²)
Peso totale	Total weight	Gesamtgewicht	190±10 (g/m²)
Spessore	Thickness	Stoffdicke	0.40±0.05 mm
Comportamento alla fiamma	Flame resistance	Flammhemmung	Non ignifugo Flammable Einflammbar
Comportamento da appeso (verticali)	Hanging behaviour (vertical) (MA2)** (MA6)**	Hängeverhalten (Vertical Lamellen)	(°) < 10 (mm) < 5
Comportamento da appeso (rullo)	Hanging behaviour (roller) (MA34)**	Hängeverhalten (Rollos)	(%) < 2.0
Stabilità dimensionale (6h, 80°C)	Dimensional stability	Maßbeständigkeit	Trama (Weft, Schuß) <1 (%) Ordito (Warp- Kette) <1 (%)
Manutenzione	Maintenance	Pflege- und Reinigungshinweise	Pulire con panno umido Cleaning with a damp cloth Bedingt feucht abwischbar
Valori energetici	Energetic value	Energetische Werte	Standard
Grado di brillantezza	Degree of brightness	Glanzgrad (DIN67530)***	-

G-tot*
(EN 14501)

Color	058	005	028	153	066	001	111	117	119	126
G-tot* ± 0.01	0.58	0.53	0.49	0.51	0.52	0.44	0.52	0.56	0.58	0.60
	021	003	015	072	124	073	032	029	000	603
	0.49	0.52	0.50	0.57	0.60	0.58	0.50	0.49	0.49	0.59

* valore "g tot" calcolato considerando: doppio vetro tipo C (EN 14501) con copertura termoprotettiva e spazio riempito con Argon (U: 1.2 W/m2K e g: 0.59) e tende chiuse

** MA: metodo di analisi interno Tenditalia

*** misura al rifrattometro con inclinazione raggi di 60°: valori < 30 (valore di brillantezza, numero privo di unità di misura) corrispondono ad una valutazione di superficie "opaca"; valori compresi tra 30 e 70, indicano una superficie "normalmente brillante"; valori > 70 indicano una superficie "molto brillante"

**"g tot" value calculated considering double glazing, with a low emissivity coating, space filled with argon (U: 1.2 W/m2K; g 0.59) curtains closed

**MA: TENDITALIA'S internal method analysis

***measures on a refractometer with rays inclined at 60°: values<30 (brightness value, a number without unit of measurement) correspond to an "opaque" surface rating; values between 30 and 70 indicate a "very bright" surface

*Wert "g tot" berechnet Doppelverglasung mit thermoreflektierender Beschichtung "Zwischenraum mit Argon gefüllt" (U: 1,2 W/m2 K und g=0,59) bei geschlossenem Lamellenvorhang

**MA: Tenditalia interne Prüfmethode

***Reflektometerwert bei 60°:-Werte<30 (Glanzzahl als dimensionslose Zahl) entsprechen der subjektiven Einschätzung "matt/stumpf"; Werte zwischen 30 und 70 entsprechen der subjektiven Einschätzung "normal glänzend", Werte>70 entsprechen der subjektiven Einschätzung einer "hoch glänzende" Oberfläche

Stabilità alla luce

Light fastness

Lichtechtheit

(DIN EN ISO 105 B02)

Color	≥	058	005	028	153	066	001	111	117	119	126
		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		021	003	015	072	124	073	032	029	000	603
		6	6	6	6	6	6	6	6	4	6

Comportamento alla luce

Behaviour to the light

Lichtreflektion

(EN 410) (380-780nm campo luce visibile)

Color	± 2%	058	005	028	153	066	001	111	117	119	126
Riflessione luce / light reflection / Reflektion		18	32	42	35	39	46	40	20	19	16
Trasmissione / light transmission / Transmission		12	24	28	25	23	49	24	20	15	1
Assorbimento / light absorption / Absorption		70	44	30	40	38	5	36	60	66	83
		021	003	015	072	124	073	032	029	000	603
Riflessione luce / light reflection / Reflektion		40	36	42	20	24	30	40	42	48	20
Trasmissione / light transmission / Transmission		30	27	25	15	1	21	49	28	50	12
Assorbimento / light absorption / Absorption		30	37	33	65	75	49	11	30	2	68

Trasmissione UV

UV transmission

UV Transmission

(EN 410)

Color	± 2%	058	005	028	153	066	001	111	117	119	126
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		021	003	015	072	124	073	032	029	000	603
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Riflessione della luce interna

Internal light reflection

Lichtreflektion der Innenseite

(EN 410)

Color	± 2%	058	005	028	153	066	001	111	117	119	126
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		021	003	015	072	124	073	032	029	000	603
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Per la classificazione completa secondo la norma EN 14501, vai al sito: www.tenditalia14501.com
Please click here for a complete classification according to Norm EN14501: www.tenditalia14501.com
Für die Klassifikation nach EN 14501 klicken Sie bitte hier : www.tenditalia14501.com