

Dati tecnici	Technical details	Technisches Datenblatt	Standard
Altezza tessuto	Fabric height	Breite	2370 mm
Composizione	Fabric description	Materialbeschreibung	100% Poliestere 100% Polyester 100% Polyester
Resinatura	Coating	Beschichtung	100% Resina poliestere Resins poliester Beschichtung polyester
Peso tessuto	Fabric weight	Gewebegewicht	70±5 (g/m²)
Peso rivestimento	Coating weight	Beschichtungsgewicht	12±5 (g/m²)
Peso totale	Total weight	Gesamtgewicht	82±10 (g/m²)
Spessore	Thickness	Stoffdicke	0.15±0.05 mm
Comportamento alla fiamma	Flame resistance	Flammhemmung	Non ignifugo Flammable Entflammbar
Idrorepellenza (Trattamento teflon DuPont)	Water repellant (DuPont Teflon Treated)	Wasserabweisend (DuPont Teflon Ausrüstung)	NO
Comportamento da appeso (rullo)	Hanging behaviour (roller) (MA34)**	Hängeverhalten (Rollos)	(%) < 2.0
Stabilità dimensionale (6h, 80°C)	Dimensional stability	Maßbeständigkeit	Trama (Weft, Schuß) <1 (%) Ordito (Warp- Kette) <1 (%)
Manutenzione	Maintenance	Pflege- und Reinigungshinweise	Pulire con panno umido Cleaning with a damp cloth Bedingt feucht abwischbar

Valori energetici	Energetic value	Energetische Werte	Standard
Stabilità alla luce	Light fastness	Lichtechtheit	≥ 5/6 (DIN EN ISO 105 B02)

G-tot*
(EN 14501)

Color	020	022	023	025	145	042	043	001
G-tot* ± 0.01	0.51	0.51	0.51	0.55	0.55	0.55	0.51	0.49
	010	131	700	331	330	000	300	235
	0.51	0.55	0.55	0.55	0.55	0.49	0.51	0.55

* valore "g tot" calcolato considerando doppio vetro basso emissivo, spazio riempito con Argon (U: 1.2 W/m2K e g: 0.59 e tende chiuse

** MA: metodo di analisi interno Tenditalia

*** misura al rifrattometro con inclinazione raggi di 60°: valori < 30 (valore di brillantezza, numero privo di unità di misura) corrispondono ad una valutazione di superficie "opaca"; valori compresi tra 30 e 70, indicano una superficie "normalmente brillante"; valori > 70 indicano una superficie "molto brillante"

**"g tot" value calculated considering Double-glazing, low emissivity caoting, space filled with Argon, Glass Type C (U: 1.2 W/m2K and g: 0.59) and closed curtains

**MA: TENDITALIA'S internal method analysis

***measures on a refractometer with rays inclined at 60°: values<30 (brightness value, a number without unit of measurement) correspond to an "opaque" surface rating; values between 30 and 70 indicate a "very bright" surface

*Wert "g tot" berechnet Doppelverglasung mit thermoreflektierender Beschichtung, Zwischernraum mit Argon gefüllt (U: 1,2 W/m2 K und g 0,59) bei geschlossenem Lamellenvorhang

**MA: Tenditalia interne Prüfmethode

***Reflektometerwert bei 60°:-Werte<30 (Glanzzahl als dimensionslose Zahl) entsprechen der subjektiven Einschätzung "matt/stumpf"; Werte zwischen 30 und 70 entsprechen der subjektiven Einschätzung "normal glänzend", Werte>70 entsprechen der subjektiven Einschätzung einer "hoch glänzende" Oberfläche

Comportamento alla luce (EN 410)

Behaviour to the light

Lichtreflektion

Color	± 2%	020	022	023	025	145	042	043	001
<i>Riflessione luce / light reflection / Reflektion</i>		38	40	38	12	11	13	40	45
<i>Trasmissione / light transmission / Transmission</i>		40	42	38	17	15	12	32	50
<i>Assorbimento / light absorption / Absorption</i>		22	18	24	71	74	75	28	5

	010	131	700	331	330	000	300	235
<i>Riflessione luce / light reflection / Reflektion</i>	40	16	6	14	17	45	40	9
<i>Trasmissione / light transmission / Transmission</i>	46	13	5	9	11	50	32	6
<i>Assorbimento / light absorption / Absorption</i>	14	71	89	77	72	5	28	85

