



A.M. PLAST S.r.l.s.
Sede Operativa: via Epifania, 19
 80011 Acerra (NA)
Sede Legale: Piazza Montessori, 11
 80011 Acerra (NA)
 Partita IVA e C.F. 08259461211 Tel. 081 5202919 - 081 5209493
 Capitale Sociale 5.000,00 i.v. Fax 081 5205263
 Numero REA NA-944258 info@amplast.it

VALORI GTOT

SPECIFICHE TECNICHE RETI

RETE IN ALLUMINIO BIANCO/NERO

Si certifica che la rete in alluminio, da noi fornita, presenta le seguenti caratteristiche:

	Vetrata di riferimento	Gtot (Colore BIANCO)	
		Valore	Classe
Esterno alla vetrata	A	0,71	0
	B	0,64	0
	C	0,50	0
	D	0,32	2
Interno alla vetrata	A	0,75	0
	B	0,69	0
	C	0,55	0
	D	0,31	2
Intergato nella vetrata	B	0,63	0
	C	0,47	1

	Vetrata di riferimento	Gtot (Colore NERO)	
		Valore	Classe
Esterno alla vetrata	A	0,70	0
	B	0,63	0
	C	0,49	1
	D	0,32	2
Interno alla vetrata	A	0,80	0
	B	0,73	0
	C	0,58	0
	D	0,32	2
Intergato nella vetrata	B	0,64	0
	C	0,46	1

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	Vetro singolo da 4 mm float
B	Vetrocamera 4/12/4
C	Vetrata doppia 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno
D	Vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	$G_{tot} \geq 0,50$	$0,35 \leq G_{tot} < 0,50$	$0,15 \leq G_{tot} < 0,35$	$0,10 \leq G_{tot} < 0,15$	$G_{tot} < 0,10$
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo