



A.M. PLAST S.r.l.s.
Sede Operativa: via Epifania, 19
 80011 Acerra (NA)
Sede Legale: Piazza Montessori, 11
 80011 Acerra (NA)
 Partita IVA e C.F. 08259461211 Tel. 081 5202919 - 081 5209493
 Capitale Sociale 5.000,00 i.v. Fax 081 5205263
 Numero REA NA-944258 info@amplast.it

VALORI GTOT

SPECIFICHE TECNICHE RETI

RETE BETTERVUE

Si certifica che la rete BETTERVUE, da noi fornita, presenta le seguenti caratteristiche:

» COLORE SILVER GREY

Condizioni di installazione del campione	Vetrata di riferimento	Gtot	
		Valore	Classe
Esterno alla vetrata	A	0,69	0
	B	0,62	0
	C	0,49	1
	D	0,32	2
Interno alla vetrata	A	0,78	0
	B	0,71	0
	C	0,57	0
	D	0,31	2
Integrato alla vetrata	B	0,63	0
	C	0,46	1

» COLORE BLACK

Condizioni di installazione del campione	Vetrata di riferimento	Gtot	
		Valore	Classe
Esterno alla vetrata	A	0,66	0
	B	0,59	0
	C	0,46	1
	D	0,31	2
Interno alla vetrata	A	0,79	0
	B	0,73	0
	C	0,58	0
	D	0,32	2
Integrato alla vetrata	B	0,62	0
	C	0,44	1

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	Vetro singolo DA 4 mm float
B	Vetrocamera 4/12/4
C	Vetrata doppia 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno
D	Vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot ≥ 0,50	0,35 ≤ Gtot < 0,50	0,15 ≤ Gtot < 0,35	0,10 ≤ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo