



A.M. PLAST S.r.l.s.
Sede Operativa: via Epifania, 19
 80011 Acerra (NA)
Sede Legale: Piazza Montessori, 11
 80011 Acerra (NA)
 Partita IVA e C.F. 08259461211
 Capitale Sociale 5.000,00 i.v.
 Numero REA NA-944258

Tel. 081 5202919 - 081 5209493
 Fax 081 5205263
 info@amplast.it

VALORI GTOT

SPECIFICHE TECNICHE TESSUTI

TESSUTO ECLISSE / TECNIC OSCURA

Si certifica che il tessuto oscurante Tecnica Oscura, da noi fornito, presenta le seguenti caratteristiche:

VETRATE DI RIFERIMENTO

1/8" CI. DOUBLE GLASS U= 0,76
1/4" CI. SINGLE GLASS U= 0,85
1/4" H.A. SINGLE GLASS HEAT ABSOR. U= 0,59

TESSUTO ECLISSE						FC- (SHADING COEFF SC)			Gtot		
Colore	Ts	Rs	As	Tv	O-F	1/8" CI.	1/4" CI.	1/4" H.A.	1/8" CI.	1/4" CI.	1/4" H.A.
Bianco	0	73	27	0	-	0,24	0,25	0,27	0,18	0,21	0,21
Grigio	0	63	37	0	-	0,31	0,32	0,31	0,24	0,27	0,24
Verde scuro	0	51	49	0	-	0,40	0,39	0,35	0,31	0,33	0,27

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot \geq 0,50	0,35 \leq Gtot < 0,50 >	0,15 \leq Gtot < 0,35	0,10 \leq Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo