



A.M. PLAST S.r.l.s.
Sede Operativa: via Epifania, 19
 80011 Acerra (NA)
Sede Legale: Piazza Montessori, 11
 80011 Acerra (NA)
 Partita IVA e C.F. 08259461211 Tel. 081 5202919 - 081 5209493
 Capitale Sociale 5.000,00 i.v. Fax 081 5205263
 Numero REA NA-944258 info@amplast.it

VALORI GTOT

SPECIFICHE TECNICHE TESSUTI

TESSUTO ECOSCREEN 8400M

Si certifica che il tessuto ECOSCREEN 8400M,
 da noi fornito, presenta le seguenti caratteristiche:

Condizioni di installazione del campione	Vetrata di riferimento	Gtot Colore 8401		Gtot Colore 8402		Gtot Colore 8403		Gtot Colore 8406		Gtot Colore 8408	
		Valore	Classe	Valore	Classe	Valore	Classe	Valore	Classe	Valore	Classe
Interno alla vetrata	A	0,47	1	0,47	1	0,44	1	0,51	0	0,52	0
	B	0,47	1	0,47	1	0,45	1	0,52	0	0,53	0
	C	0,43	1	0,43	1	0,41	1	0,46	1	0,46	1
	D	0,24	2	0,24	2	0,24	2	0,26	2	0,26	2
Interno alla vetrata (inverso)	A	0,47	1	0,46	1	0,44	1	0,47	1	0,44	1
	B	0,46	1	0,46	1	0,44	1	0,46	1	0,44	1
	C	0,41	1	0,41	1	0,40	1	0,42	1	0,40	1
	D	0,24	2	0,24	2	0,23	2	0,24	2	0,23	2

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	Vetro singolo DA 4 mm float
B	Vetrocamera 4/12/4
C	Vetrata doppia 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno
D	Vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot ≥ 0,50	0,35 ≤ Gtot < 0,50	0,15 ≤ Gtot < 0,35	0,10 ≤ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo