



A.M. PLAST S.r.l.s.
Sede Operativa: via Epifania, 19
 80011 Acerra (NA)
Sede Legale: Piazza Montessori, 11
 80011 Acerra (NA)
 Partita IVA e C.F. 08259461211 Tel. 081 5202919 - 081 5209493
 Capitale Sociale 5.000,00 i.v. Fax 081 5205263
 Numero REA NA-944258 info@amplast.it

VALORI GTOT

SPECIFICHE TECNICHE TESSUTI

TESSUTO LINE SCREEN

Si certifica che i tessuti LINE SCREEN, da noi forniti, presentano le seguenti caratteristiche:

>Line Screen 5%

	Vetrata	Gtot	Classe
3001	A	0,26	2
	B	0,23	2
	C	0,17	2
	D	0,12	3

>Line Screen 3%

	Vetrata	Gtot	Classe
3001	A	0,24	2
	B	0,21	2
	C	0,16	2
	D	0,11	3

>Line Screen 1%

	Vetrata	Gtot	Classe
3001	A	0,21	2
	B	0,19	2
	C	0,15	3
	D	0,099	4

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	Vetro singolo da 4 mm float
B	Vetrocamera 4/12/4
C	Vetrata doppia 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno
D	Vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot $\geq$ 0,50	0,35 $\leq$ Gtot < 0,50	0,15 $\leq$ Gtot < 0,35	0,10 $\leq$ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo