



A.M. PLAST S.r.l.s.
Sede Operativa: via Epifania, 19
 80011 Acerra (NA)
Sede Legale: Piazza Montessori, 11
 80011 Acerra (NA)
 Partita IVA e C.F. 08259461211 Tel. 081 5202919 - 081 5209493
 Capitale Sociale 5.000,00 i.v. Fax 081 5205263
 Numero REA NA-944258 info@amplast.it

VALORI GTOT

SPECIFICHE TECNICHE TESSUTI

TESSUTO SCREEN 5500

Si certifica che il tessuto SCREEN 5500, da noi fornito, presenta le seguenti caratteristiche:

USO ESTERNO					USO INTERNO				
VETRATE / CLASSE					VETRATE / CLASSE				
COLORE	C		D		C		D		
SA0202	0,16	2	0,11	3	0,36	1	0,25	2	
SA0207	0,12	3	0,09	4	0,41	1	0,26	2	
SA0102	0,12	3	0,09	4	0,44	1	0,27	2	
SA0201	0,13	3	0,10	3	0,44	1	0,27	2	
SA0101	0,13	3	0,10	3	0,50	1	0,29	2	
SA0110	0,11	3	0,09	4	0,47	1	0,28	2	
SA0707	0,14	3	0,10	3	0,45	1	0,28	2	
SA1001	0,13	3	0,10	3	0,47	1	0,28	2	

USO ESTERNO					USO INTERNO				
VETRATE / CLASSE					VETRATE / CLASSE				
COLORE	C		D		C		D		
SA1010	0,13	3	0,10	3	0,44	1	0,27	2	
SA0210	0,14	3	0,10	3	0,41	1	0,26	2	
SA2020	0,15	2	0,10	3	0,40	1	0,26	2	
SA0720	0,15	2	0,11	3	0,43	1	0,27	2	
SA0130	0,12	3	0,10	3	0,53	1	0,30	2	
SA3001	0,11	3	0,09	4	0,52	1	0,30	2	
SA3030	0,12	3	0,10	3	0,54	1	0,30	2	

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	Vetro singolo DA 4 mm float
B	Vetrocamera 4/12/4
C	Vetrata doppia 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno
D	Vetrata doppia riflettiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot $\geq$ 0,50	0,35 $\leq$ Gtot < 0,50	0,15 $\leq$ Gtot < 0,35	0,10 $\leq$ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo