



A.M. PLAST S.r.l.s.
Sede Operativa: via Epifania, 19
 80011 Acerra (NA)
Sede Legale: Piazza Montessori, 11
 80011 Acerra (NA)
 Partita IVA e C.F. 08259461211 Tel. 081 5202919 - 081 5209493
 Capitale Sociale 5.000,00 i.v. Fax 081 5205263
 Numero REA NA-944258 info@amplast.it

VALORI GTOT

SPECIFICHE TECNICHE TESSUTI

SOLTIS 92

Si certifica che il tessuto SOLTIS 92, da noi fornito, presenta le seguenti caratteristiche:

COLORE	ESTERNO		INTERNO	
	gTot	Classe	gTot	Classe
2044	0,14	2	0,34	1
2047	0,08	4	0,53	0
2048	0,08	4	0,41	1
2051 A	0,09	4	0,40	1
2051 B	0,07	4	0,34	1
2065	0,09	4	0,41	1
2171	0,08	4	0,42	1
2175	0,13	2	0,36	1
50265	0,08	4	0,40	1
50272	0,10	3	0,36	1

A: lato alluminio esposto al sole
 B: lato colorato esposto al sole

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	Vetro singolo DA 4 mm float
B	Vetrocamera 4/12/4
C	Vetrata doppia 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno
D	Vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot $\geq$ 0,50	0,35 $\leq$ Gtot < 0,50	0,15 $\leq$ Gtot < 0,35	0,10 $\leq$ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo